

Velatura '500

Soluzione per velature a calce

Prodotto
colorabile
a tintometro

Velatura '500 è un prodotto per cicli di pitturazione alla calce, da utilizzare come diluente e rinforzante nella tecnica di velatura e come fissativo consolidante a finire per i cicli di dipintura alla calce.

Velatura '500 opportunamente miscelata con Fresco '500 trova impiego per la realizzazione di velature e scialbature.

Per le sue particolari caratteristiche chimico-fisiche non pregiudica le doti di traspirabilità dei supporti trattati.

Applicata tal quale o leggermente diluita con acqua, conferisce un effetto cromatico più marcato alla finitura consentendo l'ottenimento di effetti anticati.

Caratteristiche di identificazione

Velatura '500 è un prodotto idrorepellente, trasparente, a base di leganti in emulsione acquosa resistente agli alcali e agli agenti atmosferici.

Massa volumica umida	1,02 Kg/L \pm 0,01
Residuo secco in peso	17% \pm 2
Ph	9 \pm 0,5
Viscosità all'origine	1.000 cps circa
Colore	Neutro e colorato come da cartella colori Cepro

Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	30%
Umidità massima	75%

Applicare in assenza di vento e sole battente.

Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita.

Completare la testata senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di pluviali o giunti tecnici.

Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

Condizioni del supporto

Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4 - 6 settimane affinché si neutralizzino in superficie attraverso la carbonatazione naturale.

Anche i rappezzati nuovi devono essere lasciati maturare.

La dipintura superficiale dovrà essere perfettamente carbonatata ed essiccata, non dovrà presentare tracce di sporco, polvere, salnitro, olii e grassi.

Modalità di applicazione

Applicare Velatura '500 con Fresco '500, regolando la proporzione a seconda dell'effetto finale che si vuole ottenere e procedere all'applicazione a tratti irregolari con spugna o pennello. Diluizione consigliata: 5 parti di Velatura '500 con 1 parte di Fresco '500. Si applica inoltre su pitture a base calce tal quale o diluito con acqua.

Consumo indicativo per anticature: 0,1 L/mq variabile in funzione del tipo di lavorazione.

Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale a temperatura compresa tra +5 e +30°C, in luogo riparato dal sole e dagli agenti atmosferici.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Velatura '500 è fornita in secchi da 5 L.

Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Voci di capitolato

Applicazione di Velatura '500 Cepro tal quale o idoneamente diluita con Fresco '500 Cepro, traspirante, non filmogena, resistente agli alcali e agli agenti atmosferici su superfici già predisposte. Euro (...) per mq.

Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - www.lafarge-coatings.it

005
cinquecento
CEPRO