

GOLDEN TERM

RIVESTIMENTO COIBENTE TERMO - ACUSTICO PER INTERNI

DESCRIZIONE

Formulato a base cementizia con inerti leggeri ed appropriate additivazioni. Miscelato con acqua consente l'ottenimento di un intonaco leggero adatto all'applicazione per l'isolamento e finitura di interni.

VANTAGGI

- Isola sia termicamente che acusticamente: riduce perdite caloriche e rumori.
- Contrasta i ponti termici ed evita condense su pareti fredde.
- Buona adesione.
- Applicabile normalmente od a spruzzo.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Isolante termoacustico per interni sia su cls che su muratura. In locali interrati, dopo impermeabilizzazione con **GOLDEN SEAL grey e white**, evita condense e consente finiture rustiche.

METODO D'USO

Le superfici del supporto devono essere pulite e senza sostanze o situazioni dannose alla buona adesione.

Eventuali riparazioni su lacune od imperfezioni dal sottofondo possono essere precedentemente eseguite con un prodotto della linea **GOLDEN CRETE**.

Bagnare il supporto prima dell'applicazione. Miscelare con acqua: per **GOLDEN TERM C** (cazzuola) 8,1 litri per sacco da 12,5 Kg, per **GOLDEN TERM SP** (spruzzo) 6,9 litri per sacco da 12,5 Kg con efficiente miscelatore (trapano a frusta, miscelatore ad asse verticale od a doppia elicoide) fino ad impasto cremoso ed omogeneo (peso ~ 1,1 Kg/litro).

Applicare normalmente con cazzuola (**GOLDEN TERM C**) od a spruzzo (**GOLDEN TERM SP**), in due mani a distanza di tempo in modo che il primo strato sia sufficientemente turgido.

Non schiacciare il prodotto fresco ma staggiare leggero e lasciare grezzo fino a raggiunto indurimento (1 giorno circa). Rasare eventualmente con **GOLDEN MIX CARASATURA** sul prodotto indurito. Pitturazioni eventuali possono essere eseguite con pitture traspiranti.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

- Densità: ~ 1,1 Kg/litro
- Tempo di inizio presa: ~ 50 minuti

AVVERTENZE

Non applicare con temperature < 10°C.

CONSUMO

Il consumo medio del prodotto è pari a cca. 1,1 Kg/m²/mm spessore.

CONFEZIONE

E' un prodotto in polvere.
Sacchi cuciti da 12,5 Kg.

STOCCAGGIO

Tenere in confezioni ben chiuse, in ambiente coperto ed asciutto, sollevate da terra. In tali condizioni il prodotto si conserva per almeno 6 mesi.

PRECAUZIONI

Come tutti i prodotti a base cemento può irritare la pelle e gli occhi. Consigliamo perciò l'uso di occhiali, guanti e mascherine antipolvere.

Risciacquare immediatamente pelle e occhi in caso di schizzi accidentali.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02
Data di revisione: 07.04.03

Nr. rev.: 3

GOLDEN TERM
pag. 1/1

OROLINE S.r.l.

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY
TEL. 035 553199 - TELEFAX 035 6312151