



GOLDEN ANTICORR 200

INIBITORE DI CORROSIONE MIGRATORIO A FUNZIONE MULTIPLA PER IMPREGNAZIONE PROTETTIVA DELLE SUPERFICI DI STRUTTURE DI CLS ARMATO PREESISTENTI

DESCRIZIONE


GOLDEN ANTICORR 200  è un inibitore di corrosione a funzione multipla. Unisce protezione, sia catodica che anodica, interfacciale di contatto ferro/calcestruzzo, e migratoria: la sua natura, la pressione di vapore delle sue molecole consentono la migrazione attraverso la porosità dei calcestruzzi per raggiungere le armature interne proteggendole e prolungando la vita della struttura.


VANTAGGI

GOLDEN ANTICORR 200  usato tal quale, ma soprattutto quando utilizzato nei sistemi sinergici ad alta durabilità, protegge le barre d'acciaio nei cls armati con finalità anticorrosione sia catodica che anodica.

- Migra attraverso la porosità dei cls
- Inibisce la corrosione. Non contiene nitriti, è un prodotto organico in soluzione acquosa.
- Non è tossico. Di facile applicazione a pennello, rullo o spray.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

GOLDEN ANTICORR 200  è raccomandato per tutte le strutture in cls armato normale o precompresso soprattutto se soggette a condizioni particolarmente aggressive dell'ambiente circostante quali: ponti, viadotti, garages, parcheggi, strutture marine etc.

GOLDEN ANTICORR 200  può anche venire applicato come parte di alcuni nostri sistemi ad alta durabilità per: la riparazione e restauro di cls armati deteriorati e per la prevenzione, la protezione massima e sinergizzata di strutture in cls armato esistenti.

METODO D'USO

Applicare in 1 o 2 mani a distanza di 8 ore circa. Nel caso di successive applicazioni di malta, utilizzare le malte del sistema **GOLDEN CRETE** e prevedere l'applicazione di una boiacca di attacco.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

- Aspetto: liquido bianco ambrato
- pH: 8,9-9,4
- Temperatura di infiammabilità: non applicabile (base acquosa)

CONFEZIONI

Fusti da 220 Kg.
Tanche da 20 Kg.

CONSUMO

Da 150 a 250 gr/m²

STOCCAGGIO

Proteggere dal gelo. Nelle confezioni chiuse originali: 2 anni di conservabilità.

PRECAUZIONI

Non applicare con temperature inferiori a +1°C. Applicare su supporti puliti, di buona consistenza ed asciutti, privi di pitture, grassi o sostanze estranee.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

Data di emissione: 10.04.02

Data di revisione: 21.06.02 Nr. rev.: 1

GOLDEN ANTICORR 200 

pag. 1/1

OROLINE S.r.l.

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY
TEL. **39 035 553199 - TELEFAX **39 035 6312151