



## **GOLDEN CRETE PRIMER M**

### **BOIACCA PROTETTIVA MONOCOMPONENTE PER ARMATURE DI CALCESTRUZZI IN FASE DI RIPRISTINO**

#### **DESCRIZIONE**

**GOLDEN CRETE PRIMER M**  miscelata con acqua forma una boiaccia specifica da applicare a pennello per la protezione delle armature scoperte di calcestruzzi armati da ripristinare.

**GOLDEN CRETE PRIMER M**  è un prodotto monocomponente in polvere a base di cementi, inerti speciali, polimeri ed inibitori di corrosione MuCis® – Multiple Corrosion Inhibiting Synergies.

#### **VANTAGGI**


- Facile applicabilità a pennello.
- Ottima adesione al supporto.
- Esente da solventi.
- Protegge ed inibisce la corrosione dei ferri d'armatura.

#### **INDICAZIONI DI IMPIEGO**

- Come protezione dei ferri delle armature dopo rimozione accurata della ruggine (sabbatura o energica spazzolatura) di eventuali vernici o residui di cemento e prima del ripristino strutturale con malte della linea **GOLDEN CRETE**, soprattutto in aree di scarso copriferro e soggette a particolari aggressioni di sali decongelanti.

#### **METODO D'USO**

Dopo aver miscelato gradualmente la polvere con circa 30% di acqua, mescolare con cazzuola fino ad ottenere una boiaccia cremosa e ben dispersa. Lasciare trascorrere qualche minuto e rimescolare.

Applicare la boiaccia subito dopo la sua preparazione e non oltre i 30' circa. Le applicazioni successive di malte da ripristino della linea **GOLDEN CRETE** devono avvenire almeno 40' dopo l'applicazione di **GOLDEN CRETE PRIMER M** .

Strato utile: 2 mani da 1 mm cca. di spessore/cad.

Consumo: 1,2÷1,4 Kg/m<sup>2</sup>/mm spessore.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)**

- Densità:  $\cong$  1,8 Kg/litro
- Tempo di lavorabilità: 30÷40 min.
- Colore: bianco

#### **CONFEZIONI**

E' un prodotto in polvere.  
Secchiello da 5 Kg.

#### **STOCCAGGIO**

Tenere in confezioni ben chiuse, in ambiente coperto ed asciutto, sollevate da terra. In tali condizioni il prodotto si conserva per almeno 6 mesi.

#### **PRECAUZIONI**

Come tutti i prodotti a base cemento può irritare la pelle e gli occhi. Consigliamo perciò l'uso di occhiali, guanti e mascherine antipolvere.

Risciacquare immediatamente pelle e occhi in caso di schizzi accidentali.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02

Data di revisione: 07.03.03 Nr. rev.: 1

GOLDEN CRETE PRIMER M 

pag. 1/1

#### **OROLINE S.r.l.**

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY  
TEL. 035 553199 - TELEFAX 035 6312151