

GOLDEN FAST GRIP

MALTA SPECIALE A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDO PER ANCORAGGI O FISSAGGI

DESCRIZIONE

Formulato in polvere a base cementizia che, dopo miscelazione con acqua, diviene fluido e colabile per ancoraggi; resistenze meccaniche strutturali vengono raggiunte già dopo 1-2 ore.

VANTAGGI

- Facilissimo da utilizzare.
- Rapida presa (10-15 minuti) e rapidissimo indurimento e veloce operatività degli elementi ancorati.
- Elevata adesione al cls e resistenza allo sfilamento dell'acciaio.
- Durabilità, impermeabilità, protezione.

METODO D'USO

- Preparare i fori adeguati agli elementi da ancorare.
- Rimuovere (a.c.) ogni residuo o polverosità.
- Bagnare a saturazione con acqua.
- Rimuovere (a.c.) ogni eccesso d'acqua.
- Mescolare normalmente miscelando con circa il 18% di acqua riferita al peso della polvere.
- Ottenere impasto omogeneo, fluido, scorrevole.
- Utilizzare nello spazio di 1 - 2 minuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

- Densità: 2,2÷2,3 Kg/litro
- Resa: ~ 1,9 Kg/litro
- Tempo di lavorabilità: 5÷7 minuti
- Fine presa: 14÷20 minuti
- Resistenza allo sfilamento (barra aderenza migliorata): > 10 N/mm²

RESISTENZE MECCANICHE (TIPICHE):

	1 ora	3 ore	1 giorno	28 giorni
• Compressione N/mm ²	10	16	31	50
• Flessione N/mm ²	2,5	3,2	4,5	9,5

AVVERTENZE

Non applicare con temperature troppo fredde. Al caso si può utilizzare acqua di impasto tiepida.

CONFEZIONI

E' un prodotto in polvere.
Secchie da 25 Kg.
Secchielli da 5 Kg.

STOCCAGGIO

Tenere in confezioni ben chiuse, in ambiente coperto ed asciutto, sollevate da terra. In tali condizioni il prodotto si conserva per almeno 6 mesi.

PRECAUZIONI

Come tutti i prodotti a base cemento può irritare la pelle e gli occhi. Consigliamo perciò l'uso di occhiali, guanti e mascherine antipolvere.
Risciacquare immediatamente pelle e occhi in caso di schizzi accidentali.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02
Data di revisione:

Nr. rev.:

GOLDEN FAST GRIP
pag. 1/1

OROLINE S.r.l.

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY
TEL. 035 553199 - TELEFAX 035 6312151