

GOLDEN FAST SEALING

PITTURA CEMENTIZIA, IMPERMEABILE E DECORATIVA

DESCRIZIONE

- Formulato in polvere che miscelato con **GOLDEN CRYL** + acqua consente l'ottenimento di un rivestimento protettivo con funzioni di finitura di pregio. Nel caso di applicazione su piscine o vasche contenenti acqua, impastare con **GOLDEN CRYL** (miscela 1:2 con acqua).

VANTAGGI

- Facile applicabilità sia normale che a spruzzo.
- Tessitura molto sottile.
- Elevata permeabilità al vapore.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Protezione su fioriere, facciate, terrazze in cls.
- Finitura impermeabile di piscine o vasche contenenti acqua.
- Finitura sopra **GOLDEN SEAL** grey e white.

METODO D'USO

Preparare il supporto pulito, sano e compatto. Ripristinare lacune o difetti di superficie con un prodotto della linea **GOLDEN CRETE**.

Bagnare leggermente il supporto prima della applicazione. Miscelare normalmente o meccanicamente (frusta) con 32% circa di miscela **GOLDEN CRYL** 1:2 in acqua (su 25 Kg cca. 7,5 - 8 litri di miscela **GOLDEN CRYL** acqua).

Miscelare, lasciar riposare per 5 minuti circa, rimiscelare aggiungendo liquido fino a consistenza cremosa.

Utilizzare entro 1 ora dalla miscelazione.

GOLDEN FAST SEALING va applicato a pennello, rullo o spruzzo; un secondo strato è necessario per supporti molto porosi (a distanza di 12-24 ore dal primo strato). Nel caso di ambiente caldo, asciutto e ventoso mantenere inumidita la superficie con acqua nebulizzata su supporto indurito.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

- Densità: 1,92÷1,96 Kg/litro
- Coeff. di permeabilità al vapore μ : 130÷200
- Tempo di applicabilità: 60'
- Fine presa: 5 ore

AVVERTENZE

- Non applicare sotto i +5°C.
- Contattare il ns. servizio tecnico nel caso di applicazioni in presenza di efflorescenza o su pietre naturali o su cls cellulare.

CONSUMO

Il consumo medio del prodotto è pari a circa 0,5 Kg/mq, per ogni strato di 0,4 mm.

CONFEZIONI

E' un prodotto in polvere.
Secchie da 20 Kg.

COLORI

Colori normali: bianco o grigio chiaro.
Altri colori su richiesta "ad hoc".

STOCCAGGIO

Tenere in confezioni ben chiuse, in ambiente coperto ed asciutto, sollevate da terra. In tali condizioni il prodotto si conserva per almeno 6 mesi.

PRECAUZIONI

Come tutti i prodotti a base cemento può irritare la pelle e gli occhi. Consigliamo perciò l'uso di occhiali, guanti e mascherine antipolvere.

Risciacquare immediatamente pelle e occhi in caso di schizzi accidentali.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02

GOLDEN FAST SEALING

Data di revisione: 07.03.03 Nr. rev.: 2

pag. 2/2

OROLINE S.r.l.

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY
TEL. 035 553199 - TELEFAX 035 6312151