

GOLDEN MIX CA RASATURA

PRODOTTO DA RASATURA PER PICCOLE O GRANDI SUPERFICI

DESCRIZIONE

Prodotto in polvere di composizione minerale basata su calci, silici reattive, aggregati selezionati ed appropriate additivazioni; consente una rasatura traspirante per la finitura estetica (bianco antico) idonea anche a ricevere le pitturazioni minerali finali.

Raccomandato per la rasatura dell'intonaco traspirante

VANTAGGI

- Facile e veloce applicabilità, finitura su qualsiasi supporto, elevata traspirabilità, ottima adesione, applicazione a spessori prevalentemente sottilissimi (1-2 mm) con contemporaneo livellamento di rientranze, imperfezioni etc.
- La superficie rasata può essere lasciata tal quale, oppure può essere tinteggiata con pitture altamente traspiranti.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Per la veloce rasatura e finitura delle più svariate superfici come: intonaci grezzi parzialmente degradati, murature risanate con intonaci deumidificanti, calcestruzzi etc.
- Consente l'ottenimento di superfici finite di colore bianco antico omogeneo che però possono essere tinteggiate con qualsiasi pittura traspirante.

METODO D'USO

Nel caso di applicazione su supporto polveroso e friabile rimuovere prima con spatola o spazzola, a secco o con acqua, le parti incoerenti.

Soprattutto nel caso di supporto poroso ed assorbente e con climi caldi e secchi, bagnare adeguatamente ed omogeneamente il supporto con acqua prima dell'applicazione.

Miscelare con acqua nelle proporzioni di 5 - 6 l per sacco da 25 Kg fino ad impasto perfettamente omogeneo. Si consiglia la miscelazione con trapano con frusta o con miscelatori ad alta efficienza. Attendere qualche minuto prima dell'applicazione. Applicare in due mani da 1 mm/cadauno con cazzuola o lama e finire con spugna rigida. La finitura a lama consente l'ottenimento di superfici bellissime di sapore antico, senza "granello" in superficie e con lievi irregolarità ricercate.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

- Modulo elastico statico: 1.000 ÷ 3.000 N/mm²
- Resistenza a compressione (28 gg.): 2 N/mm²
- Resistenza a flessione (28 gg.): 1 N/mm²
- Adesione alla pietra (cuneo 20°): / Mpa
- Adesione al mattone (cuneo 20°): / Mpa
- Permeabilità al vapore: 18 μ
- Conduttività termica: / W/mK
- Densità di impasto: 1,3 Kg/litro
- Acqua di impasto: 22%
- Tempo di lavorabilità (20°C): >2 h
- Tempo di inizio presa (20°C): >4 h
- Temperatura min. di applicazione: + 4°C
- Colore: bianco antico

AVVERTENZE

Non rigenerare gli impasti ma utilizzarli per il tempo di vita utile.

Non utilizzare il prodotto con temperature ambientali sotto i +2°C

CONSUMO

~ 1,1 Kg/mq/mm spessore

CONFEZIONI

E' un prodotto in polvere.
Sacchi da 25 Kg.

STOCCAGGIO

Tenere in confezioni ben chiuse, in ambiente coperto ed asciutto, sollevate da terra. In tali condizioni il prodotto si conserva per almeno 6 mesi.

PRECAUZIONI

Come tutti i prodotti a base calce possono irritare la pelle e gli occhi. Consigliamo perciò l'uso di occhiali, guanti e mascherine antipolvere.

Risciacquare immediatamente pelle e occhi in caso di schizzi accidentali.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02

GOLDEN MIX CA RASATURA

Data di revisione: 07.03.03 Nr. rev.: 1

pag. 2/2

OROLINE S.r.l.

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY
TEL. 035 553199 - TELEFAX 035 6312151