

GOLDEN MIX CA RINZAFFO

RINZAFFO IDRAULICO CONSOLIDANTE PER SISTEMI DEUMIDIFICANTI TRASPIRANTI

DESCRIZIONE

Prodotto formulato con leganti idraulici speciali, inibitori di cristallizzazione, aggregati selezionati e controllati. E' caratterizzato da una *micro porosità calibrata* che provoca una suzione dell'umidità dalla muratura e ne stabilizza i sali al suo interno senza reazioni negative.

VANTAGGI

- **GOLDEN MIX CA RINZAFFO** consente l'ottenimento di supporti consolidati, di buoni aggrappi, particolarmente indicato nel caso di forte presenza salina.
- E' insensibile ai sali solfati.
- Raccomandato nel sistema deumidificante **GOLDEN MIX CA RINZAFFO** – **GOLDEN MIX CA INTONACO**

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Su tutte le murature con forte risalita capillare e notevole presenza di sali, per realizzare un primo strato atto ad assorbire l'acqua di risalita senza permetterle di cambiare stato all'interfaccia muratura-rinzaffo.
- Su murature fortemente degradate per realizzare un forte ancoraggio "al grezzo" prima dell'applicazione del successivo strato di **GOLDEN MIX CA INTONACO**.
- Per svolgere una collaborazione strutturale con le malte di allestimento ove queste siano parzialmente mancanti.

METODO D'USO

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Asportare totalmente l'intonaco ammalorato scrostando la muratura fino a 50÷80 cm al di sopra del livello visibile dell'ascensione dell'umidità.

Asportare tutte le parti incoerenti sulla muratura approfondendo le fughe di malta esistente per non meno di 2 cm nel caso di malta friabile. Rimuovere gli eventuali mattoni "marciti" e comunque portare a nudo la muratura rinvivata e sana. Asportare eventuali presenze saline in superficie tramite raschiatura, spazzolatura o sabbatura a secco. Passare con scopa di acciaio immediatamente prima dell'applicazione.

Utilizzare circa 6 litri di acqua per sacco da 25 Kg.

Versare prima l'acqua nella mescolatrice e poi il sacco di polvere gradatamente con mescolatore in movimento. Ottenere un impasto di consistenza utile alle operazioni di lancio "a rinzaffo" di basso spessore.

Riempire prima tutte le cavità e poi eseguire il rinzaffo per uno strato di 3 ÷ 4 mm. Lasciare una superficie scabra per la miglior adesione degli strati successivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

• Densità di impasto:	~ 1,90 Kg/litro
• Acqua di impasto:	23-25%
• Tempo di lavorabilità (20°C):	>0,45 h
• Tempo di inizio presa (20°C):	>1,30 h
• Temperatura min. di applicazione:	> 3°C
• Permeabilità al vapore:	34 µ
• Adesione alla pietra (cuneo 20°):	>1,8 Mpa
• Adesione al mattone (cuneo 20°):	>1,8 Mpa
• Resistenza a compressione (28 gg.):	12 N/mm ²
• Resistenza a flessione (28 gg.):	4 N/mm ²
• Modulo elastico statico:	8.000 N/mm ²
• Colore:	bianco

AVVERTENZE

Non rigenerare gli impasti ma utilizzarli per il tempo di vita utile.

Non utilizzare il prodotto con temperature ambientali sotto i +3°C.

CONSUMO

~ 1,5 Kg/mq/mm spessore.

CONFEZIONI

E' un prodotto in polvere.

Sacchi da 25 Kg.

STOCCAGGIO

Tenere in confezioni ben chiuse, in ambiente coperto ed asciutto, sollevate da terra. In tali condizioni il prodotto si conserva per almeno 6 mesi.

PRECAUZIONI

Come tutti i prodotti a base calce possono irritare la pelle e gli occhi. Consigliamo perciò l'uso di occhiali, guanti e mascherine antipolvere.

Risciacquare immediatamente pelle e occhi in caso di schizzi accidentali.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02

GOLDEN MIX CA RINZAFFO

Data di revisione: 15.05.02 Nr. rev.: 01

pag. 2/2

OROLINE S.r.l.

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY
TEL. **39 035 553199 - TELEFAX **39 035 6312151