

GOLDEN NET FX

RETE DI RINFORZO IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE PER MALTE A RASARE O PER IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI ELASTICI

DESCRIZIONE

GOLDEN NET FX è una rete in fibra di vetro trattata con particolari resine che ne garantiscono ottima durabilità e resistenza agli alcali presenti nelle malte da rasature cementizie e nelle malte impermeabilizzanti elastocementizie a rasare.

CONFEZIONI

Rotoli da 1 m x 100 m = 100 m²

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

In aree di grande dimensioni dove è maggiore il rischio di movimenti strutturali consistenti

- Quali armature e rinforzo di malte a rasare.
- Per distribuire le sollecitazioni a trazione di particolare intensità in trattamenti impermeabilizzanti cementizi con **GOLDEN SEAL FLEX 2000** (piscine e serbatoi) e **GOLDEN SEAL FLEX 2800** (balconi, terrazze piane etc.)

METODO D'USO

Applicare il primo strato di **GOLDEN SEAL FLEX 2000** o **GOLDEN SEAL FLEX 2800** (vedi impieghi e metodi d'uso dei singoli prodotti).

Stendere la rete di rinforzo GOLDEN NET FX su i prodotti sovraccitati srotolandolo piano.

Nel caso di impiego di più strisce, sovrapporre i lembi per circa 10 cm.

Annegare la rete nel primo strato di **GOLDEN SEAL FLEX 2000** o **GOLDEN SEAL FLEX 2800** premendo su tutta la superficie con pennello o rullo.

Attendere per 10-12 ore ed applicare il secondo strato.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

- Composizione: rete non trattata 100% fibra di vetro
- Trattamento: Protezione alcali - resistente
- Tipo tessitura: giro inglese
- Larghezza maglie: 4 x 5 mm
- Peso rete trattata: 75 gr/m²
- Resistenza a trazione della trama: 1450 N/ 50 mm
- Allungamento: cca 5%

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 12.02.03

Data di revisione:

Nr. rev.:

GOLDEN NET FX

pag. 1/1

OROLINE S.r.l.

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY
TEL. 035 553199 - TELEFAX 035 6312151