

## **GOLDEN PATCH NORMAL**

### **MALTA A PRESA NORMALE PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI IN CLS INTERNE ED ESTERNE**

#### **DESCRIZIONE**

**GOLDEN PATCH NORMAL** è un formulato in polvere a base cementizia il quale, quando miscelato con **GOLDEN CRYL** puro o 1:1 in acqua, consente di ottenere ottime prestazioni nelle riparazioni/ripristini localizzati di pavimentazioni in cls con traffico normale (per traffico pesante vedi **GOLDEN PATCH PLUS**)

#### **VANTAGGI**

- Semplice da applicare e finire.
- Trafficabile, con traffico medio leggero, dopo 24 ore dalla applicazione con temperature ambientali ~ 20°C.
- Ottima adesione al supporto.
- Durabile alle aggressioni meteoriche e resistente alle abrasioni.

#### **INDICAZIONI DI IMPIEGO**

- Ripristino di aree con traffico leggero: piazzali, parcheggi, scalinate, marciapiedi ciclabili.
- Riparazioni su pavimentazioni in cls consumate o deteriorate da abrasioni, cicli di gelo - disgelo, acque aggressive contenenti solfati.
- Su pavimentazioni in cls interne/esterne di capannoni con movimentazione materiali e merci con sollecitazioni non pesanti.

#### **METODO D'USO**

Preparare il cls di supporto in modo che risulti pulito, sano dopo scarifica normale o tramite idrogetti a pressione. Raccomandabile il taglio dei bordi delle aree di ripristino per almeno 10 mm. Prima dell'applicazione eliminare ogni residuo polveroso con cura, bagnare il supporto, eliminare gli eccessi d'acqua in superficie: applicare su superficie pulita ed appena umida.

Miscelare sempre introducendo gradatamente la polvere nel liquido, mai viceversa, sia che si impasti normalmente che meccanicamente.

**GOLDEN PATCH NORMAL** può essere miscelato con **GOLDEN CRYL** tal quale (cca. 3,8 litri per sacco da 25 Kg = ~15,2%) o diluito 1:1 (4 litri per sacco da 25 Kg cca. 16%) in acqua a seconda delle condizioni climatiche ed applicative. Per eventuale mano d'aggrappo a pennello rigido aumentare il liquido a cca. 4,5 l/sacco 25 Kg = 18%.

Il tempo di miscelazione deve essere adeguato all'ottenimento di impasti omogenei ma non eccessivo per evitare una eccessiva introduzione di bolle di aria con eccessiva riduzione del peso/volume del prodotto.

Con pennello rigido o spazzola applicare l'eventuale mano di aggrappo seguita, quando ancora fresca, dalla applicazione a spessore con strati di circa 2 cm in successione. Per spessori elevati (> 6 cm) utilizzare gli stessi componenti previa aggiunta di ghiaio "pisello" pezzatura 1 ÷ 8/10 mm. Finire a frattazzo o frattazzo spugna.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)**

- Densità: 1,95÷2,05 Kg/litro
- Resa: cca. 18 Kg/m<sup>2</sup>/cm spessore
- Tempo di applicabilità: 20÷30 minuti
- Fine presa: 3÷4 ore
- Resistenza ai cicli gelo/disgelo in presenza di sale: ottima, (< 90 gr/m<sup>2</sup>)
- Modulo elastico: ~ 19.000 N/mm<sup>2</sup>  
(con **GOLDEN CRYL** 1:1)

#### *CARATTERISTICHE MECCANICHE TIPICHE (con **GOLDEN CRYL** puro)*

- Resistenza a compressione: 3 giorni 20 N/mm<sup>2</sup>  
28 giorni 39 N/mm<sup>2</sup>
- Resistenza flessione: 3 giorni 5 N/mm<sup>2</sup>  
28 giorni 10 N/mm<sup>2</sup>
- Adesione al cls: 28 giorni > 2,3 N/mm<sup>2</sup>

#### **AVVERTENZE**

Mantenere le superfici umide per almeno 24 ore dopo l'applicazione nel caso di climi caldi o ventosi; proteggere con materiali coibenti nel caso di clima freddo.

Non rigenerare od utilizzare il prodotto che abbia iniziato la presa. Non applicare sotto i 5°C. Il prodotto non è adatto per contatto costante con gasoli o benzine.

### CONSUMO

Il consumo medio del prodotto è pari a circa 17 Kg/mq/cm spessore

### CONFEZIONI

E' un prodotto in polvere.  
Sacchi da 25 Kg

### STOCCAGGIO

Tenere in confezioni ben chiuse, in ambiente coperto ed asciutto, sollevate da terra. In tali condizioni il prodotto si conserva per almeno 6 mesi.

### PRECAUZIONI

Come tutti i prodotti a base cemento può irritare la pelle e gli occhi. Consigliamo perciò l'uso di occhiali, guanti e mascherine antipolvere.  
Risciacquare immediatamente pelle e occhi in caso di schizzi accidentali.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02

GOLDEN PATCH NORMAL

Data di revisione:

Nr. rev.:

pag. 2/2

### **OROLINE S.r.l.**

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY  
TEL. 035 553199 - TELEFAX 035 6312151