

GOLDEN FIX

MALTA SPECIALE PER FISSAGGI RAPIDI

DESCRIZIONE

GOLDEN FIX è un formulato a base cementizia che, miscelato con acqua, consente l'ottenimento di malta per fissaggi o di elementi svariati (anelli di chiusini, canalette, bordature etc.) con possibilità di traffico operativo già dopo 1 ora.

Di formulazione sia estiva (S) che invernale (W) consente rapido esercizio in ogni condizione climatica.

VANTAGGI

- Semplificazione della posa.
- Messa in esercizio (sotto stress sia statici che dinamici) già dopo 1ora.
- Riduzione dei tempi di applicazione.
- Adesione al supporto ed all'acciaio.
- Elevate resistenze meccaniche già alle bassissime stagionature.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Fissaggio rapido di elementi di acciaio o ghisa in genere; in particolare per anelli di chiusini su pavimentazioni di nuova costruzione ed anche per riportare a livello chiusini preesistenti con apertura rapida al traffico, anche pesante. Fissaggio di bordature di marciapiede, canalette ed i più svariati elementi ove occorra rapida posa e messa in esercizio.

METODO D'USO

Il supporto deve essere sano e compatto. Fissare e/o sostituire eventuali elementi (mattoni etc.) smossi o degradati. Rimuovere le parti in fase di distacco o friabili o troppo deteriorate; eliminare tracce di oli o grassi, asfalti o bitumi, sporcizie in genere.

Bagnare il supporto e l'elemento da fissare.

Miscelare (3,5 litri di acqua circa per sacco da 25 Kg = 14% cca) normalmente aggiungendo la polvere nel liquido, fino ad impasto omogeneo e di giusta consistenza (plastica modellabile).

Se lo spessore è elevato (> 3 cm) aggiungere ghiaio pisello cca. 3-8 mm (fino a 10 litri circa per sacco da 25 Kg) con un adeguato aggiustamento dell'acqua.

Preparare solo le quantità di impasto applicabili nei 2 minuti successivi.

Per migliorare l'adesione (soprattutto su fondi non perfettamente sani e compatti) applicare con pennello rigido o spazzola lo stesso prodotto a consistenza più fluida.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

- Densità: 2,15÷2,25 Kg/litro
- Inizio presa: 4÷6 minuti
- Fine presa: 8÷13 minuti

CARATTERISTICHE MECCANICHE (TIPICHE)

Resistenza compressione:	1 ora	13 N/mm ²
	24 ore	28 N/mm ²
	28 giorni	49 N/mm ²

Resistenza a flessione:	1 ora	3,5 N/mm ²
	24 ore	6 N/mm ²
	28 giorni	9 N/mm ²

NOTA BENE: usare il prodotto nella stagione. Il prodotto viene formulato in 2 versioni:

- per temperature estive/mezza stagione
- per temperature invernali

CONSUMO

Il consumo medio del prodotto è pari a circa 25 Kg per rilivellare di circa 2,5 cm fino a 4 cm un passo d'uomo di dimensioni 60 cm x 60 cm.

CONFEZIONI

Sacchi da 25 Kg.

STOCCAGGIO

6 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e protetto.

PRECAUZIONI

Come tutti i prodotti a base cemento può irritare la pelle e gli occhi. Consigliamo perciò l'uso di occhiali, guanti e mascherine antipolvere.

Risciacquare immediatamente pelle e occhi in caso di schizzi accidentali.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02
Data di revisione:

Nr. rev.:

GOLDEN FIX
pag. 2/2

OROLINE S.r.l.

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY
TEL. 035 553199 - TELEFAX 035 6312151