

GOLDEN HYDRO - wps

IMPREGNAZIONE IDROREPELLENTE SILOSSANICA IN SOLVENTE PER LA PROTEZIONE DELLE SUPERFICI DI CALCESTRUZZO, DI LATERIZI E LAPIDEI

DESCRIZIONE

GOLDEN HYDRO - wps è un impregnante idrorepellente basato su particolari complessi silossanici in solvente, di altissima efficacia per la protezione di materiali da costruzione porosi come calcestruzzi, laterizi e materiali lapidei.

GOLDEN HYDRO - wps una volta applicato reagisce con la superficie dei materiali formando con essi un vero e proprio legame chimico di altissima durabilità ed efficacia permanente per moltissimi anni.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Protezione idrorepellente di calcestruzzo sia verticale che orizzontale, normale e/o facciavista per elementi architettonici ed industriali.
- Protezione idrorepellente di laterizi o lapidei su costruzioni moderne ed antiche sia in applicazioni verticali che orizzontali.

METODO D'USO

Preparazioni delle superfici

Le superfici da trattare devono essere preparate accuratamente avendo cura di eliminare eventuali sporcizie, muffe, sostanze oleose e grasse e le parti inconsistenti. Nel caso di efflorescenza contattare il nostro Servizio Tecnico.

Cavillature sottili verranno impermeabilizzate direttamente con **GOLDEN HYDRO - wps**, si dovrà avere invece cura di riparare preventivamente crepe > 0,3 mm.

Applicazione

Applicare **GOLDEN HYDRO - wps** a spruzzo o a pennello, bagnato su bagnato, fino a penetrazione profonda.

Il tempo di essiccazione è di circa 2 ore.

Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua ragia.

VANTAGGI

- Idrorepellenza raggiunta appena il prodotto è secco.
- Riduce lo sporco delle superfici trattate.
- L'idrorepellenza non impedisce la normale traspirazione della parete permettendo, la fuoriuscita del vapore acqueo e mantenendo, nel caso di abitazioni civili, ambienti interni asciutti ed igienici.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

- Stato fisico: liquido
- Colore: incolore opaco
- Densità: 0,9 Kg/litro
- Viscosità: 2÷3 mPas
- Solubilità: solubile nei principali solventi organici insolubile all'acqua
- Punto di infiammabilità: 35°C

AVVERTENZE

Applicare in luoghi ben ventilati. Il prodotto è infiammabile. Mantenere gli imballi ben chiusi ed a temperature < 30°C. **GOLDEN HYDRO - wps** non è applicabile su superfici in gesso.

Le superfici trattate non sono verniciabili con prodotti all'acqua.

CONSUMO

Il consumo dipende dalla porosità del supporto.

A titolo puramente indicativo si consideri un consumo di 0,1÷0,5 litri/m².

CONFEZIONI

E' un prodotto liquido.
Taniche da 25 litri.

STOCCAGGIO

12 mesi in confezioni originali non aperte. Mantenere a temperatura compresa tra i +5°C e i +35°C in ambienti asciutti e protetti.

PRECAUZIONI

Il prodotto è infiammabile. Non avvicinare fonti di accensione, fiamme libere. Non fumare. Non respirare i vapori ed indossare maschera ed occhiali. Attenersi all'etichettatura.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02

GOLDEN HYDRO - wps

Data di revisione:

Nr. rev.:

pag. 2/2

OROLINE S.r.l.

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY
TEL. 035 553199 - TELEFAX 035 6312151