

GOLDEN LASTIC GOLDEN LASTIC RUV

RIVESTIMENTO A FLESSIBILITA' DURABILE PER LA PROTEZIONE E FINITURA DI CALCESTRUZZI E MURATURE

DESCRIZIONE

GOLDEN LASTIC è un formulato a base di speciali polimeri acrilici adatto alla "protezione elastica" di calcestruzzi e murature anche quando esposte in condizioni ambientali aggressive.

Consente inoltre adesione e flessibilità durabili ed ottima estetica.

Sussistono due versioni, ambedue con vasta gamma di colori

Finitura liscia GOLDEN LASTIC
Finitura ruvida GOLDEN LASTIC RUV

VANTAGGI

- Applicabile normalmente od a spruzzo.
- A base acqua, atossico ed inodore.
- Impermeabilità all'acqua e buona permeabilità al vapore.
- Adesione ottima al supporto.
- Flessibilità tale da consentire la copertura indelebile di microfessure e l'adattamento a sollecitazioni a trazione senza lesionarsi.
- Durabilità e protezione contro piogge acide, inquinamenti atmosferici, raggi U.V. con mantenimento indelebile del colore.
- Proprietà antimuffa e antialga.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Rivestimento, protezione e finitura di facciate in calcestruzzo e muratura anche in ambienti aggressivi.
- Protezione contro la penetrazione della anidride carbonica
- Copertura flessibile di microfessurazioni dei supporti.
- Finitura flessibile sopra altri prodotti della linea GOLDEN CRETE, GOLDEN SEAL grey e white

METODO D'USO

Porre attenzione allo strato del supporto che deve essere pulito, asciutto, esente da ogni inquinante che pregiudichi l'adesione del prodotto.

Nel caso il supporto possa essere potenzialmente inquinato da alghe o muffe generate ad esempio da precedenti pitturazioni degradate e/o penetrate nel supporto, dovrà essere lavato con apposita soluzione battericida tipo GOLDEN DEMUF e poi lasciato perfettamente asciugare.

In presenza di microfessure applicare **GOLDEN LASTIC** a pennello su di esse e poi lasciare asciugare (4-6 ore a seconda delle condizioni ambientali).

Difetti superficiali, lacune o fessure di maggiori dimensioni devono essere precedentemente ripristinati, ricoperti e rasati con un prodotto della linea GOLDEN CRETE.

Nel caso di superfici porose eseguire applicazione preventiva di adatto primer (**GOLDEN PRIMER WB**) per omogeneizzazione e ridurre la suzione del supporto e per evitare l'intrappolamento di bolle d'aria.

Mescolare bene fino a prodotto perfettamente omogeneo; non diluire il prodotto con acqua.

Applicare a pennello, rullo o spruzzo operando in maniera unidirezionale.

GOLDEN LASTIC viene applicato esternamente usualmente in due strati; attendere non meno di 6÷8 ore tra la prima e seconda applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tripi)

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| • Densità: | GOLDEN LASTIC | ~ 1,4 Kg/l |
| | GOLDEN LASTIC RUV | ~ 1,1 Kg/l |
| • Filmazione: | GOLDEN LASTIC | ~ 1 ora |
| | GOLDEN LASTIC RUV | ~ 1½ ora |
| • Flessibilità a basse temperature: | | fino a -35°C |
| • Resistenza a trazione: | | 1,5 N/mm ² |
| • Elasticità allungamento: | | 150% |
| • Ritorno elastico: | | 60% |
| • Resistenza alla penetrazione di CO ₂ (engelfried) µ: | | 500.000 |
| • Permeabilità al vapore acqueo µ: | | 500 |
| • Nebbia salina (resistenza): | | oltre 500 ore |

AVVERTENZE

- Non applicare con temperature $< 5^{\circ}\text{C}$.
- Sono controindicate anche le applicazioni in presenza di elevate umidità o pioggia.

CONSUMO

<u>GOLDEN LASTIC</u>	300+500 gr/m ²
<u>GOLDEN LASTIC RUV</u>	550+800 gr/m ²

CONFEZIONI

Secchie da 25 Kg.

COLORI

Come tabella colori.

Il numero di lotto presente sulle confezioni determina la partita di produzione. Tra una partita e l'altra si possono riscontrare lievi differenze di colore. Per la rispondenza migliore della tonalità si consiglia inoltre di applicare il prodotto in condizioni climatiche simili.

STOCCAGGIO

1 anno in confezione originale chiusa.
Evitare il gelo. Mantenere in ambienti protetti e sollevato da terra.
Non sovrapporre più di 4 secchie.

PRECAUZIONI

GOLDEN LASTIC è atossico. Si consiglia comunque di usare i guanti. In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua.
Tenere lontano dai bambini. Non ingerire.

Sono comunque disponibili le schede di sicurezza dei prodotti.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02

GOLDEN LASTIC
GOLDEN LASTIC RUV

Data di revisione: 07.03.03

Nr. rev.: 4

pag. 2/2

OROLINE S.r.l.

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY
TEL. **39 035 553199 - TELEFAX **39 035 6312151