

GOLDEN PROTECT/CL

FORMULATO SILICONICO PER L'IMPREGNAZIONE, L'IDROREPELLENZA E LA PROTEZIONE DI SUPERFICI DI LAPIDEI CALCAREI

DESCRIZIONE

GOLDEN PROTECT/CL è un liquido costituito da speciali siliconati in base acquosa. Da applicare a pennello od a spruzzo (bassa pressione) per la protezione invisibile di manufatti calcarei.

VANTAGGI

- Non contiene solventi.
- Lascia inalterata la traspirabilità al vapore.
- Impedisce l'entrata dell'acqua.
- Aumenta la durabilità del manufatto.
- Può essere applicato su supporti leggermente umidi.
- Una sola mano applicativa.
- E' invisibile: il tono può incupirsi leggermente.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Per ottenere protezione ed idrorepellenza di murature con pietra calcarea e di murature e cls umidi.

METODO D'USO

Il supporto deve essere sano e pulito senza sostanze estranee quali muffe, oli, efflorescenze etc.

Al caso provvedere al ripristino od allettamento delle fughe della muratura con **GOLDEN JOINT**.

Nota bene: non applicare sulla pietra calcarea nuova ma lasciarla ambientare e stagionare per almeno 1 anno.

Non applicare con temperature inferiori a 5°C . Applicare a pennello o a spruzzo (bassa pressione): iniziare dal basso verso l'alto lasciando colare il prodotto per qualche decina di centimetri. Applicare in una sola mano.

Il prodotto è applicabile anche su supporti leggermente umidi. Non applicare sul bagnato. Pulire con acqua gli attrezzi.

Nel caso il supporto sia ricco di calce, dopo 1 giorno circa possono comparire efflorescenze bianche: rimuovere spazzolando immediatamente.

Evitare il contatto con manufatti di alluminio e l'utilizzo su pietre non sufficientemente stagionate.

La resa varia da 0,2 a 0,5 Kg/m².

Nota bene: nel caso di lapidei che possono contenere sali ferrosi eseguire campione preventivo per verificare eventuali reattività cromatiche. Si raccomanda comunque sempre test preliminare rappresentativo su una piccola area della muratura.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

- Densità: 1,02÷1,04 Kg/litro
- Solidi attivi: 5,2÷5,5%

CONFEZIONI

E' un prodotto liquido.
Taniche da 20 Kg e 5 Kg.

CONSUMO

Il consumo medio del prodotto è pari a circa 200÷500 gr/mq in base all'assorbimento del supporto.

STOCCAGGIO

Conservare al coperto in ambiente protetto da umidità e gelo. Tenere sollevato da terra. In tali condizioni la conservabilità è superiore ad 1 anno.

PRECAUZIONI

Il prodotto è caustico, pertanto il contatto con pelle ed occhi va assolutamente evitato. Usare guanti, occhiali ed indumenti protettivi. Nel caso di contatto accidentale lavare con acqua e sapone la pelle e sciacquare con acqua abbondantemente (10-15 minuti) gli occhi.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02
Data di revisione:

Nr. rev.:

GOLDEN PROTECT/CL
pag. 1/1

OROLINE S.r.l.

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY
TEL. 035 **39 553199 - TELEFAX **39 035 6312151