

# Fresco '500

Tinteggio minerale a base di latte di calce



Prodotto colorabile a tintometro

Fresco '500 è un tinteggio murale a base di calce grassa di fossa lungamente stagionata e perfettamente estinta. Presenta un'adesione ottimale su supporti minerali costituiti da intonaci a base di calce idraulica naturale e di malta bastarda. Si applica preferibilmente su intonaci preparati con calce idraulica naturale bianca Cepro I/60 quali Medolago, Medomatic, Albazzana o Cocciopesto, la cui superficie deve essere preferibilmente rifinita con una malta di finitura Stacepro o con Arriccio '500. Le tinteggiature minerali ottenute con l'impiego di Fresco '500 presentano spiccate caratteristiche di permeabilità al vapore acqueo, resistenza a muffe e batteri, ancoraggio al supporto e stabilità nel tempo. Le tinteggiature eseguite a pennello con Fresco '500 assicurano gli effetti estetici e cromatici delle tradizionali pitture a calce usate nel passato.

## Caratteristiche di identificazione

Fresco '500 è un prodotto a base di calce grassa di fossa perfettamente idratata, paste coloranti, carbonato di calcio micronizzato e specifici additivi.

Tipo di legante	Calce idrata tipo CL 90 (UNI EN 459-1)
Massa volumica umida	1,38 Kg/L $\pm$ 0,05
Residuo secco in peso	53% $\pm$ 2
Ph	12.5 $\pm$ 0,5
Viscosità all'origine	8.000 cps
Colori	Bianco e colorato come da cartella colori Cepro

## Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	40%
Umidità massima	75%

Applicare in assenza di vento e sole battente.

Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita.

Completare la testata senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di pluviali o giunti tecnici.

Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

## Condizioni del supporto

Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4 - 6 settimane affinché si neutralizzino in superficie attraverso la carbonatazione naturale. Anche i rappezzi nuovi devono essere lasciati maturare.

Per le superfici murali nuove: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o disarmani e le parti non perfettamente aderenti. Per le superfici murali già dipinte e degradate: asportare ogni traccia di pittura e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con soluzione detergente Detersan. Eventuali stuccature vanno eseguite con malte di finitura Stacepro o idoneo rasante. L'intonaco di supporto dovrà essere assorbente, solido, esente da tracce di olii, grassi, salnitro e polvere.

## Modalità di applicazione

Diluire il prodotto Fresco '500 al 30-40% circa e applicare a pennello a fasce verticali e orizzontali; la seconda mano deve ripetere quanto fatto per la prima mano; l'eventuale terza mano deve essere diluita al 30%. In alternativa è possibile applicare a spruzzo diluendo il Fresco '500 con acqua nella quantità superiore a quella impiegata per la prima applicazione a pennello (tecnica diffusasi solo nei primi decenni dello scorso secolo, a migliore omogeneità della coloritura). È possibile, dopo l'applicazione della seconda mano, terminare il ciclo lavorando con tampone o spugna naturale la superficie rinforzando di un tono di colore (velatura) o utilizzando l'apposito prodotto Velatura '500.

La corretta applicazione comporta un consumo di circa 0,2 - 0,3 L/mq.

## Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale a temperatura compresa tra +5 e +30°C, in luogo riparato dal sole e dagli agenti atmosferici.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Fresco '500 è fornito in secchi da 15 L per bianco e colorati, da 14 L per le basi tintometro.

## Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Il prodotto è alcalino: proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.

## Voci di capitolato

Esecuzione di una tinteggiatura minerale per esterni e interni, con pittura pronta all'uso Fresco '500 Cepro, idonea per supporti minerali a base di calce idraulica naturale bianca I/60 Cepro o di malta bastarda. Fresco '500 è a base di calce spenta di fossa lungamente stagionata e totalmente idratata, inerti carbonatici puri e selezionati, colorata con paste inalterabili ai raggi U.V., altamente traspirante, nei colori scelta del DD.LL., data in opera a (...) mani. Esclusi i ponteggi fissi e compresi eventuali ponteggi provvisori. Euro (...) per mq.

## Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.  
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - www.lafarge-coatings.it

cinquecento  
CEPRO