



le calce • le malte
gli intonaci • i colori

Scheda Tecnica :

RASAFOND

FONDO RIEMPITIVO ED UNIFORMANTE PER INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE :

RASAFOND è un fondo riempitivo di ancoraggio applicabile a pennello. RASAFOND è idoneo per uniformare i supporti prima dell'applicazione di rivestimenti ai silicati, silossanici ed acrilici. Si applica su intonaci nuovi o già tinteggiati con pitture organiche o minerali, purchè perfettamente ancorate all'intonaco.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE :

RASAFOND è un fondo a base di sabbie e leganti organici, non pigmentato, appositamente formulato per essere compatibile con le pitture minerali ai silicati Ceprosilicati, alla calce della Linea 500, ai silossani della linea SILICONWALD ed in generale a tutte le pitture a base di resine per interni ed esterni della linea CEPRO.

RASOFOND ha doti di traspirabilità, capacità uniformante dei supporti eterogenei e di riempimento di piccole cavità.

↻ <i>Peso specifico</i>	1.76 Kg/lit
↻ <i>Granulometria max</i>	0.3 mm
↻ <i>Ph</i>	8.5
↻ <i>Confezioni</i>	25 Kg
↻ <i>Colore</i>	bianco

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

↻ <i>Condizioni ambientali</i>	
↻ <i>Temperatura</i>	Minima: +5 °C massima: +35°C
↻ <i>Umidità</i>	Minima : 40% massima 75%

Assenza di vento e sole battente

Non applicare con pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

CONDIZIONI DEL SUPPORTO:

Gli intonaci od i rappezzi devono essere perfettamente stagionati ed ancorati al supporto.

RASOFOND può essere utilizzato su superfici interne ed esterne e costituisce un fondo ad elevata adesione verso il supporto e verso la finitura. Può altresì essere utilizzato per migliorare l'adesione, delle finiture su supporti particolarmente lisci, fini o che presentano piccole irregolarità superficiali.

SUPERFICI MURALI DEGRADATE NON DIPINTE:

Asportare con spazzola metallica eventuali parti non aderenti. Rimuovere e ripristinare con malte compatibili le parti di intonaco ammalorato e lasciare stagionare le parti ripristinate. Applicare RASAFOND ed a distanza di 12 ore applicare la finitura colorata.

SUPERFICI MURALI GIA' DIPINTE:

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente ancorata.

Rimuovere e ripristinare con malte compatibili le parti di intonaco ammalorato e lasciare stagionare le parti ripristinate.

Applicare RASAFOND ed a distanza di 12 ore applicare la finitura colorata

MODALITA' DI APPLICAZIONE:

Applicare RASAFOND con pennello o rullo di lana senza diluizione. L'eventuale diluizione, ove ritenuta utile, può essere effettuata con acqua.
Consumo indicativo 0.8 Kg/mq.

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO:

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale a temperature compresa tra i +5°C e +30°C in luogo asciutto ed al riparo dei raggi solari.

VOCE DI CAPITOLATO:

Regolarizzazione dei supporti non omogenei con fondo riempitivo ed uniformante per interni ed esterni RASAFOND, applicato ad una mano a rullo di pelo od a pennello su supporti idoneamente preparati a Litil mq esclusa la preparazione.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive.

L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della LAFARGE COATINGS ITALIA S.p.A. - Div. CEPRO è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



LAFARGE COATINGS ITALIA S.p.A. DIVISIONE CEPRO

Via Roma, 61/63 - 24030 MEDOLAGO (Bergamo) - Italy - Tel. (035) 4948477 - Fax (035) 4948152

Internet: <http://www.lafarge-coatings.it> E-mail: cepro@lafarge-coatings.it

